ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ – TECHNICAL DATA SHEET

C 6500

Прозорий лак

MAVAR®

ВЕРСІЯ	ДАТА ВИДАННЯ	№ ТП	ВАРІАНТИ
v1.0	09.05.2026	TDS-004	Стандартна версія

ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ

C 6500 Air Drying - це швидкосохнуче прозоре покриття преміум-класу 2K, призначене для використання в приміщенні. Він дозволяє виконувати професійний точковий та панельний ремонт без необхідності відпалу, пропонуючи міцне покриття та високий глянець.

ПОВ'ЯЗАНІ ПРОДУКТИ / СИСТЕМА

H 6500	Затверджувач

ПІДЛОЖЖЯ ТА ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Базове покриття розріджувача	Поверхня готова, коли основа вже матова і суха на дотик.

ПРОПОРЦІЇ ЗМІШУВАННЯ

КОМПОНЕНТ	ЗА ОБЄМОМ	ЗА МАСОЮ
C 6500 HS	**2**	**100 g**
H 6500	**1**	**50 g**

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ

Вязкість	15-18 с
Сопло	1.3 - 1.4 mm
Тиск і відстань пістолета	1.8 – 2.2 bar
Кількість Шарів	2
Товщина Сухого Шару	30–40 µm
Міжшарове Випаровування	5 min.

НАНЕСЕННЯ



Ретельно змішати компоненти

Нанесення розпиленням — налаштування як у параметрах нанесення.

Дочекатися затвердіння

ЧАСИ ВИСИХАННЯ / ЗАТВЕРДІННЯ

УМОВИ	ПИЛОСУХІСТЬ	СУХІСТЬ НА ДОТИК	ПОВНА ТВЕРДІСТЬ
при 20°C	15 min	2 годин.	3 дні
при 60°C		5 min	5 min + 2 дні у місті 20°C

ПРИМІТКИ

Час затвердіння залежить від температури окремих елементів. Лак, затверділий в 60°C, має більш високу твердість остаточний. Рекомендується, щоб температура в камері була на 10°C вище в процесі відпалу.

СУШІННЯ ІЧ ВИПРОМІНЮВАЧЕМ

Відстань	Дотримуйтесь рекомендацій виробника обладнання
Час сушіння	**5 - 10 min**

⚠ Час очікування до IP: не раніше 10 min

ОЧИЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

Розчинники для нітроцелюлозних продуктів (нітро) та акриловий розріджувач

ЛЕТКІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ / ЛОС

Ліміт VOC II/B/b*	**840 г/л**
ЛОС в суміші – *Стандартна версія*	**525 г/л**

* Для суміші готової до нанесення згідно Директиви ЄС 2004/42/CE

ФІЗИЧНІ ПАРАМЕТРИ

СТУПІНЬ БЛИСКУ
Високий

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

ЗБЕРІГАННЯ
15–25°C

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
24 міс.

Умови зберігання Лак слід зберігати в сухому, добре провітрюваному приміщенні, в щільно закритій, оригінальній упаковці, подалі від джерел вогню, тепла та прямих сонячних променів.

БЕЗПЕКА

⚠ Засоби Захисту Рекомендується використовувати засоби індивідуального захисту, зокрема респіратор для фарбування, захисні рукавички та комбінезон під час нанесення, щоб захистити очі, шкіру та дихальні шляхи. Додаткову інформацію див. у паспорті безпеки продукту.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Примітка: Практична витрата матеріалу залежить від декількох факторів, наприклад, геометрії об 'єкта, формування поверхні, методи нанесення, налаштування розпилювача, тиск на вході тощо. Матеріал повинен зберігатися в кімнатної температури (18-25°C) перед використанням. Додатковий час, необхідний для нагрівання до температури компонента. Невикористаний готовий до використання матеріал не слід наливати назад у оригінальна банка.Загерметизуйте банку Затверджувач відразу після використання, оскільки продукт вступатиме в реакцію з вологого повітря і води і втратить свої лікувальні властивості.